

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereiche	Platten: -40°C bis max. +85°C		
Brandverhalten	Platten bis 50mm: Euroclass: C-s3,d0		
Wärmeleitfähigkeit λ w/(m·K) ** N 12667 (DIN 526 12) EN ISO 8497 (DIN 526 13)	Temperatur	Dämmdicke	≤ 25 mm ab 32 mm
	0°C		0,033 0,036
	+40°C		0,037 0,040
Wasserdampf-Diffusionswiderstand μ EN 12086	≥7.000		
Geschlossenzellig	>95%		
Korrosionsrisiko DIN 1988/7*	EN13468;, pH neutral		
Resistenz gegen Öle und Fette	Gut		
Schimmel- und Pilzbeständigkeit	Gut		
Geruch	Neutral		
Weitere Dokumentation	http://k-flex.com/products/elastomers/k-flex-ec		
<small>L'ISOLANTE K-FLEX behält sich das Recht vor, die Daten und die technischen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern.</small>			
Blaue Schriftfarbe: zu weiteren Informationen verlinkter Text.			

Leistungserklärungen K-FLEX EC Platten
(Declarations of Performance / DoP)
K-FLEX EC Platten, 26-50 mm Dämmdicke
K-Flex EC Platten, 6-25 mm Dämmdicke

